

Système d'application 15012021 Pour Pentra®-PEL (SI).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pentra®-Pel (SI) est un protecteur de surface contre les taches. Produit d'imprégnation de la surface conçu pour les surfaces intérieures ou extérieures en béton, pierre et maçonnerie.

Ce produit à deux composants fournit une barrière protectrice qui résiste aux taches et crée une surface résistante à l'abrasion et facile à nettoyer.

Il densifie, scelle et repousse tout en maintenant la respirabilité de la dalle et n'altère pas l'apparence du support.

Pentra®-Pel (SI) combine les avantages de la densification du silicate de Nano-Lithium® avec le Silicium. Chimie réactive (SiRE)[™] pour une protection supérieure contre les taches. Ce scellant pénétrant produit une surface imperméable et moins poreuse pour empêcher l'entrée des sels agressifs, tels que les chlorures, les sulfates et les produits chimiques. Pentra®-Pel (SI) peut être utilisé à la fin du processus de polissage à la place des produits de protection filmogènes traditionnels. Ce traitement est facile à utiliser et conforme aux COV.

REMARQUE IMPORTANTE : TOUJOURS FAIRE UN TEST AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL TOTAL.

Équipements :

- 1- Autolaveuse + brosses et tampons
- 2- Aspirateur.
- 3- Mélangeur
- 4- Pulvérisateur à pompe
- 5- Microfibre
- 6- Balais à poils doux

Mélange (**ne pas diluer**)

Bien remuer avant l'utilisation. Ne pas ajouter d'eau SVP.

Bien mélanger la partie A avec la partie B avant utilisation.

Attention, une fois mélanger, utiliser le produit dans les 5 jours !

Procédé d'application :

- 1- Nettoyer la surface à l'aide d'une autolaveuse et d'un aspirateur
- 2- En utilisant un pulvérisateur à pompe pour les travaux, pulvérisez le Pentra®-Pel uniformément sur la surface.
- 3- Étalez le produit à l'aide d'une microfibre.
- 4- La surface doit rester humide pendant 20 minutes.
- 5- Une fois que le matériau sèche en surface, étaler les surplus à l'aide d'un balai muni de poils doux

La surface est prête à l'emploi une fois sèche. Néanmoins afin d'avoir une résistance parfaite aux différentes taches, veuillez attendre un minimum de 4 jours !

Couverture estimée :

Le taux de recouvrement varie selon le fini et la porosité du béton.

Béton poli Finition hélicoptère Finition brossée

19,6 – 24,5 m²/L 14,7 – 19,6 m²/L 6,1 – 8,6 m²/L

Nettoyage :

Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer les outils et l'équipement. Bien que les produits Pen-tra® soient non toxiques et sans danger pour l'environnement, ils sont alcalins et pour les éliminer, référez-vous aux réglementations locales. Ne pas verser dans les égouts ou les collecteurs d'eaux pluviales.

Veillez lire tous les SDS et MSDS pour chaque produit car tous nos produits ont un objectif concret et particulier !



AXIS PARC
Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél : +32 10 24.76.00
www.ultradia.be



Ensemble, travaillons
à votre succès.